



### MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- > **Exceptional resistance to high and low temperatures**
- > **Excepcional resistencia a altas y bajas temperaturas**
- > Very good mechanical strength
- > **Muy alta resistencia mecánica**
- > **Non-stick surface for many materials**
- > **Superficie anti adherente ante muy diversos materiales**
- > Chemically compatible
- > **Resistencia química muy amplia**

### COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS



SK701-00002

Stock availability: please ask us  
*Disponibilidad de stock: consúltenos*

### TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>Stam SK 701</b>	<b>Standards / Normas</b>
Yarn / Hilo	Glass / Vidrio	<b>TERSUISSE</b> 
Coating / Recubrimiento	Silicone elastomer / Elastómero silicona	
Assembly techniques	BASIL strip-vulcanization or sewing (we advise PTFE yarn) or bonding (SK Seam Sealer)	
Técnica de confección	Vulcanización bandas BASIL o costura (hilo PTFE aconsejado) o pegadura (SK Seam Sealer)	
Weight / Peso	680 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	260 cm	
Standard format length* / Longitud estándar para piezas*	± 30 ml	
Tensile strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	250/240 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	8/8 daN	DIN 53.363
Resistance to perforation / Resistencia a la perforación	345 daN	NFG 37115
Flame retardancy / Reacción al fuego	<b>M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1</b> <b>B-s2,d0/EN 13501-1</b>	
Cold resistance / Resistencia al frío	- 50°C	
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 200°C (+ 300°C flash point + 300°C / punto de inflamación)	
Quality management system / Sistema de gestión de calidad	ISO 9001	



UV resistance  
*Resistente a los rayos UV*



Flame retardant  
*Reacción al fuego*

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.

\*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.

\*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.